

KITCHEN & BATHROOM

КРАСКА ДЛЯ КУХНИ И ВАННЫ

Краска защищает от плесени и грибка, обладает износостойкими, паропроницаемыми и моющимися свойствами, устойчива к многократному мытью, легко наносится без подтеков, проста в уходе и сертифицирована для использования в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Эта акриловая краска специально создана для использования во влажных помещениях: кухня, ванная комната, прихожие. Она надежно защищает стены от влаги, плесени, грибка и водорослей, легко моется даже при использовании моющих средств.

Паропроницаемое покрытие позволяет стенам «дышать» – предотвращает появление трещин и повреждений. Наносится без брызг и подтеков, образуя ультрпрочное, ровное и красивое покрытие.

Сертифицирована для применения в детских учреждениях и больницах — экологична, безопасна и заботится о вашем здоровье. Идеальный выбор для помещений, где важны гигиена, долговечность и красота.

ПОДГОТОВКА:

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить.

Трешины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior & Exterior Primer

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт.

Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C.

Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Стиролакриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Ср. расход (в один слой)	0, 080 м ² /л.
Сухой остаток (масс.%)	55-61
ЛОС	<5
Плотность (кг/м ²)	1,3-1,35
Температура нанесения	от +5 до +25°C
Межслойная сушка	4-6 часов
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Срок хранения	36 месяцев при t° от +5 до +25°C
Базы под колеровку	A (светлые тона) C (насыщенные тона)
Колеровка	По каталогу OLSTA™ NORTHLAND, веерам NSC, RAL, Monicolor NOVA



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

