

CHALKY PAINT

ГРУНТ-КРАСКА ДЛЯ МЕБЕЛИ, СТЕН И ДВЕРЕЙ

Краска 2 в 1: грунт + краска, не требует предварительного грунтования на новых и ранее окрашенных поверхностях, обладает сдержанным блеском, легко отмывается от загрязнений и имеет 1 класс устойчивости к мокрому истиранию по стандарту DIN EN 13 300

С этой акриловой меловой краской даже старые деревянные поверхности — мебель, двери, стены или карнизы — легко обретают новый, ухоженный вид.. Всё в одном: грунт + краска — не нужно дополнительно наносить грунтовку. Подходит как для новых, так и для уже окрашенных поверхностей.

Идеально подходит для внутренней отделки: мебель, двери, лепнина, плинтуса, оконные рамы. Также можно использовать на гипсокартоне и штукатурке. Не рекомендуется для горизонтальных поверхностей, таких как столешницы или пол.

ПОДГОТОВКА:

Перед обработкой влажность древесины не должна превышать 12% для лиственных и 15% для хвойных пород; трещины, сколы и царапины заделывают шпатлёвкой, после высыхания зашлифовывают мелкой наждачной бумагой и протирают влажной тканью.

Новую древесину шлифуют по волокнам, очищают от смолы и засмолок, смолосодержащие участки обрабатывают нитрорастворителем.

Старые прочные покрытия зашлифовывают абразивом (P240), обессыпают, мелящиеся или загрязнённые — удаляют до прочного основания; тонкослойные лазури очищают и проверяют на совместимость с краской.

Посеревшую или повреждённую древесину шлифуют до здоровой основы, тщательно очищают и обессыпают.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C.

Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Chalky Paint

ГРУНТ-КРАСКА ДЛЯ МЕБЕЛИ, СТЕН И ДВЕРЕЙ

ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ, ЛЕГКО ОТМЫВАЕТСЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, 2 В 1: НЕ ТРЕБУЕТ ГРУНТА

UNLIMITED color spectrum
безграничный спектр цветов
новейшие безопасные технологии
гладкое износостойкое
без подтёков

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Связующее	Акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Ср. расход (в один слой)	По строганой древесине ~80 мл/м² По пиленой древесине ~100 мл/м²
ЛОС	<5
Плотность (кг/л)	~1,22 (база А) ~1,17 (база С)
Температура нанесения	от +5 до +25°C
Межслойная сушка	4-6 часов
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Срок хранения	24 месяца при t° от +5 до +25°C
Базы под колеровку	А (светлые тона) С (насыщенные тона)
Колеровка	По каталогу OLSTA™ NORTHLAND, веерам NSC, RAL, Monicolor NOVA

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, %



Не более 3 4-19 20-36 37-49 50-59 Более 59

КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ
ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

