

CHALKY FURNITURE PAINT

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ
ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Формирует прочное и эластичное покрытие, устойчивое к интенсивному мытью и влажному истиранию 1 класса по DIN EN 13 300, защищает мебель на кухне и в ванной от конденсата и брызг.

Эта прочная и надёжная меловая акриловая краска специально создана для деревянной мебели, которая часто сталкивается с влагой и прикосновениями: кухня, ванная, прихожая. Подходит для обновления дверей, плинтусов, карнизов, лепнины и других элементов интерьера.

Наносится легко и без подтеков. Идеально подходит для тех, кто хочет красиво и безопасно оформить мебель в ванной, на кухне и прихожей.

ПОДГОТОВКА:

Перед работой загрунтуйте поверхность грунтом Olsta Wood Primer для снижения расхода и улучшения адгезии. Влажность древесины не должна превышать 12% для лиственных и 15% для хвойных пород. Недостатки (трещины, сколы, царапины) устранимте шпатлёвкой, после высыхания зашлифуйте мелкой наждачной бумагой и протрите влажной тряпкой. Новую древесину отшлифуйте по волокнам, очистите от загрязнений и смоляных выделений, смолосодержащие участки обработайте нитрогенпропионом.

Старые глянцевые или эмалевые покрытия зашлифуйте абразивом (P240) и обеспыльте; мелящиеся или загрязнённые — удалите до прочного основания. Прочные тонкослойные лазури зашлифуйте, очистите и проверьте на совместимость с краской.

Посеревшую или повреждённую древесину отшлифуйте до здоровой основы, тщательно очистите и обеспыльте.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C.

Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Chalky Furniture Paint

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ
ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ПОЛУГЛАНЦЕВАЯ, ЗАЩИЩАЕТ МЕБЕЛЬ
ОТ КОНДЕНСАТА И БРЫЗГ, ВЫДЕРЖИВАЕТ
ИНТЕНСИВНОЕ МЫТЬЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее Акриловая дисперсия

Разбавитель Вода

Ср. расход
(в один слой)
По строганой древесине ~80 мл/м²
По пиленой древесине ~100 мл/м²

ЛОС <5

Плотность (кг/л)
~1,22 (база А)
~1,17 (база С)

Температура
нанесения
от +5 до +25°C

Межслойная сушка 4-6 часов


Время полного высыхания покрытия 24 часа

Окончательный набор прочности 28 дней

Срок хранения 36 месяцев при t°
от +5 до +25°C

Базы под колеровку
А (светлые тона)
С (насыщенные тона)

Колеровка
По каталогу OLSTA™
NORTHLAND, веерам
NSC, RAL, Monicolor
NOVA



КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ
по стандарту DIN EN 13300



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

