

SOCKET PAINT

КРАСКА для цоколя

Водонепроницаемая, высокомягкая краска с низким водопоглощением (W 3) и средней паропроницаемостью (V 2), защищает от растрескивания, карбонизации и коррозии, обладает грязеотталкивающими свойствами, легко наносится без подтеков, срок службы — не менее 10 лет

Эта высокотехнологичная краска разработана специально для окраски цоколей зданий, особенно в местах с риском появления трещин. Благодаря исключительной эластичности она компенсирует усадку, температурные перепады и деформации — покрытие остаётся целым и без повреждений.

Подходит для бетона, кирпича, штукатурки и других минеральных оснований. Обеспечивает водонепроницаемую защиту, предотвращает карбонизацию и защищает железобетонные конструкции от коррозии.

Наносится легко, без подтеков. Устойчива к солнцу, осадкам и другим погодным условиям. Сохраняет прочность даже при экстремальных температурах: от -40°C до +40°C. Долговечность — не менее 10 лет.

Экологична, безопасна и соответствует европейским стандартам качества. Идеально подходит как для новых, так и для реставрируемых зданий.

ПОДГОТОВКА:

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлевочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior & Exterior Primer.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Полный набор прочности через 28 дней после окрашивания.

Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности. Не наносить в дождь. Новые бетонные поверхности можно окрашивать после одного отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности — через 1-2 месяца после оштукатуривания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Ср. расход (в один слой)	0,12 л/м ²
ЛОС	<5
Плотность (кг/м ²)	1,35
Температура нанесения	от +5 до +25°C
Межслойная сушка	4-6 часов
Время полного вы- сыхания покрытия	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Срок хранения	36 месяцев при t° от +5 до +25°C
Базы под колеровку	A (светлые тона) C (насыщенные тона)
Колеровка	По каталогу OLSTA™ NORTHLAND, veeram NSC, RAL, Monicolor NOVA

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, %



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

